

Informazione	Raccomandazione <input type="checkbox"/>	Prescrizione
Information	Recommendation	Mandatory

OGGETTO:
**TRATTAMENTO ANTI RAGGI ULTRAVIOLETTI DELL'INTELAGGIO
CON PASTA DI ALLUMINIO ns rif. Art.00211**

ARGOMENTAZIONE TECNICA:

I RAGGI ULTRAVIOLETTI SONO I PRINCIPALI RESPONSABILI DEL
DETERIORAMENTO DEL RIVESTIMENTO NEL TEMPO , QUESTO PUO' ESSERE
RALLENTATO ADOTTANDO LA TECNICA DI PROTEZIONE DEL TESSUTO
STESSO " DACRON " ATTRAVERSO L'AGGIUNTA DI PASTA D'ALLUMINIO
" ALLUMINATO" NEL RIEMPITIVO DI FINITURA TRASPARENTE "TENDITELA-
TURAPORI" rif.ns. art . 00210 CON CUI VIENE TRATTATO IL RIVESTIMENTO .

VELEIVOLI INTERESSATI:	TUTTI I VELIVOLI INTELATI IN "DACRON TERMORETRAIBILE" rif. Ns. art. 00208 SOTTOPOSTI AL TRATTAMENTO DI FINITURA DEL TESSUTO "DACRON" CON "TURAPORI /TENDITELA "rif.ns. art . 00210
TERMINE ESECUZIONE :	AGGIUNTA NELLE ULTIME 2 MANI DI TRATTAMENTO RIEMPITIVO
LUOGO DI ESECUZIONE:	CABINA DI VERNICIATURA O POSTO VENTILATO
TEMPI DI ESECUZIONE:	ALL'OCCORRENZA

MATERIALI RICHIESTI:	TENDITELA –TURAPORI ns.rif. art.00210 PASTA ALLUMINATO ns.rif. art.00211
ESECUZIONE:	AGGIUNGERE PASTA ALLUMINATO ns.rif. art.00211 AL TENDITELA –TURAPORI ns.rif. art.00210 IN QUANTITA' ADEGUATA. MESCOLARE ADEGUATAMENTE IN MODO DA OTTENERE UNA SOLUZIONE OMOGENEA DA APPLICARE NELLE ULTIME DUE MANI DI FINITURA DELL'INTELAGGIO. LA QUANTITA' DI PASTA ALLUMINATO DA MISCELARE COM IL TENDITELA –TURAPORI DEVE ESSERE TALE CHE UNA VOLTA MISCELATA E APPLICATA PERMETTE AL DACRON DI RIMANERE DI COLORE ARGENTEO. SI CONSIGLIA L'APPLICAZIONE A PENNELLO. TRA UNA MANO E L'ALTRA CARTEGGIARE COME AL SOLITO CON CARTA ABRASIVA USANDO LE SOLITE PRECAUZIONI DI NON INTACCARE GLI SPIGOLI E I NASTRI.

LA BOTTEGA DELL'AQUILONE SPEED COM
Via Stortoletta 9 35020 TRIBANO PADOVA ITALY
Tel-Fax 049 5342071 e-mail info@speedcomfly.com
WWW.SPEEDCOMFLY.COM